




















PRODUKTOVÝ LIST **fermacell**

 <p>Podlahový prvok 2 E 11 (EE 20)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - rozmer 1500x500 mm - hrúbka 20 mm - 2 x 10 mm FERMACELL - hmotnosť 23 kg/m² - bez izolačného materiálu - tepelný odpor 0,06 [1/Δ] [m²K/W] 	<p>Podlahový prvok FERMACELL s zložený z dvoch 10 mm dosiek FERMACELL, bez izolačného materiálu.</p>
 <p>Podlahový prvok 2 E 22 (EE 25)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - rozmer 1500x500 mm - hrúbka 25 mm - 2 x 12,5 mm FERMACELL - hmotnosť 29 kg/m² - bez izolačného materiálu - tepelný odpor 0,08 [1/Δ] [m²K/W] 	<p>Podlahový prvok FERMACELL s zložený z dvoch 12,5 mm dosiek FERMACELL, bez izolačného materiálu.</p>
 <p>Podlahový prvok 2 E 31 (EE 20 HF 10)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - rozmer 1500x500 mm - hrúbka 30 mm - 2 x 10 mm FERMACELL + izolant drevovláknitá doska 10 mm - hmotnosť 25 kg/m² - tepelný odpor 0,26 [1/Δ] [m²K/W] 	<p>Podlahový prvok FERMACELL s zložený z dvoch 10 mm dosiek FERMACELL a drevovláknitej dosky hrúbky 10 mm.</p>
 <p>Podlahový prvok 2 E 33 (EE 25 HF 10)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - rozmer 1500x500 mm - hrúbka 35 mm - 2 x 12,5 mm FERMACELL + izolant drevovláknitá doska 10 mm - hmotnosť 31 kg/m² - tepelný odpor 0,28 [1/Δ] [m²K/W] 	<p>Podlahový prvok FERMACELL s zložený z dvoch 12,5 mm dosiek FERMACELL a drevovláknitej dosky hrúbky 10 mm.</p>

 <p>Podlahový prvok 2 E 32 (EE 20 MW 10)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - rozmer 1500x500 mm - hrúbka 30 mm - 2 x 10 mm FERMACELL + izolant minerálna doska 10 mm - hmotnosť 25 kg/m² - tepelný odpor 0,28 [1/Δ] [m²K/W] 	<p>Podlahový prvok FERMACELL s zložený z dvoch 10 mm dosiek FERMACELL a minerálnej dosky hrúbky 10 mm.</p>
 <p>Podlahový prvok 2 E 34 (EE 25 MW 10)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - rozmer 1500x500 mm - hrúbka 35 mm - 2 x 12,5 mm FERMACELL + izolant minerálna doska 10 mm - hmotnosť 30 kg/m² - tepelný odpor 0,31 [1/Δ] [m²K/W] 	<p>Podlahový prvok FERMACELL s zložený z dvoch 12,5 mm dosiek FERMACELL a minerálnej dosky hrúbky 10 mm.</p>
 <p>Podlahový prvok 2 E 35 (EE 25 MW 20)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - rozmer 1500x500 mm - hrúbka 45 mm - 2 x 12,5 mm FERMACELL + izolant minerálna doska 20 mm - hmotnosť 30 kg/m² - tepelný odpor 0,31 [1/Δ] [m²K/W] 	<p>Podlahový prvok FERMACELL s zložený z dvoch 12,5 mm dosiek FERMACELL a minerálnej dosky hrúbky 20 mm.</p>
 <p>Podlahový prvok 2 E 13 (EE 20 PS 20)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - rozmer 1500x500 mm - hrúbka 40 mm - 2 x 10 mm FERMACELL + 20 mm izolant tvrdený polystyrén WLG040 - hmotnosť 23 kg/m² - tepelný odpor 0,56 [1/Δ] [m²K/W] 	<p>Podlahový prvok FERMACELL s zložený z dvoch 10 mm dosiek FERMACELL a tvrdeného polystyrénu hrúbky 20 mm.</p>
 <p>Podlahový prvok 2 E 14 (EE 20 PS 30)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - rozmer 1500x500 mm - hrúbka 50 mm - 2 x 10 mm FERMACELL + 20 mm izolant tvrdený polystyrén WLG040 - hmotnosť 24 kg/m² - tepelný odpor 0,81 [1/Δ] [m²K/W] 	<p>Podlahový prvok FERMACELL s zložený z dvoch 10 mm dosiek FERMACELL a tvrdeného polystyrénu hrúbky 30 mm.</p>

 <p>Podlahová voština</p>	<ul style="list-style-type: none"> - rozmer 1500x1000 mm - izolačná doska - hrúbka 30 mm - voštinová doska - kročajová nepriezvučnosť - pre použitie s voštinovým zásypom 	<p>Podlahový systém FERMACELL s vysokou akustickou izoláciou. Slúži pre aplikáciu voštinového zásypu FERMACELL.</p>
 <p>Podlahová voština</p>	<ul style="list-style-type: none"> - rozmer 1500x1000 mm - izolačná doska - hrúbka 60 mm - voštinová doska - kročajová nepriezvučnosť - pre použitie s voštinovým zásypom 	<p>Podlahový systém FERMACELL s vysokou akustickou izoláciou. Slúži pre aplikáciu voštinového zásypu FERMACELL.</p>
 <p>Voštinový zásyp</p>	<ul style="list-style-type: none"> - spotreba 2 balenia/m² pri výške voštiny 30 mm - spotreba 4 balenia/m² pri výške voštiny 60 mm - balenie 15 l (22,5 kg) - 1500 kg/m³ 	<p>Špeciálny suchý granulát s vynikajúcimi akustickými vlastnosťami k použitiu do podlahových voštín FERMACELL.</p>
 <p>Tepelno izolačný zásyp</p>	<ul style="list-style-type: none"> - spotreba 10 l na 10 mm - balenie 100 l - 80 kg/m³ - vodivosť = 0,050 W/mK - trieda reakcie na oheň A1 	<p>Slúži k celoplošnej tepelnej izolácii dutín, napríklad u drevených trámových stropov, striech a stejných šikmín.</p>
 <p>Podlahové lepidlo</p>	<ul style="list-style-type: none"> - spotreba 40-50 g/m² - 20 až 25 m²/balenie 	<p>Pre bezpečné zlepenie podlahových prvkov FERMACELL. So špeciálnou dvojitou tryskou pre aplikáciu v jednom pracovnom kroku.</p>
 <p>Rýchlorezné šróby</p>	<ul style="list-style-type: none"> - spotreba 15 ks / m² - balenie 1000 ks - rozmer 3,9 x 19 pre podlahové prvky 20 mm - rozmer 3,9 x 22 pre podlahové prvky 25 mm 	<p>Pre šróbovanie podlahových prvkov FERMACELL.</p>

 <p>Špárovací tmel</p>	<ul style="list-style-type: none"> - spotreba cca 0,2 kg/m² - balenie 5 kg a 20 kg 	<p>Pre tmelenie podlahových prvkov FERMACELL.</p>
 <p>Vyrovnávací podsyp</p>	<ul style="list-style-type: none"> - spotreba 10 l/m² pre výšku 10 mm - balenie 50 l - trieda reakcie na oheň A1 - vyrovnanie až do 100 mm 	<p>Špeciálne sušený, minerálny a súdržný granulát. Na vyrovnanie výšok pri nerovných podlahách pred kladením podlahových prvkov FERMACELL, zrnitosť 0,2 až 4 mm. Objemová hmotnosť 400 kg/m³</p>
 <p>Rýchlotuhnúci podsyp</p>	<ul style="list-style-type: none"> - spotreba 10 l/m² pre výšku 10 mm - balenie 80 l - trieda reakcie na oheň A2 	<p>Podsyp spájaný cementom pre výšky násypov od 40 mm až do 2 000 mm. Pochôdzny po 24 hodinách, odolný voči vlhkosti.</p>
 <p>Samonivelizačná stierka</p>	<ul style="list-style-type: none"> - spotreba 1,4 kg/m² pre výšku 1 mm - balenie 25 kg 	<p>Ideálne riešenie na vyrovnanie nerovností v podlahách do výšky 20 mm.</p>

FA-BRICK, s.r.o., Vyšné Fabriky 45, 033 01 Liptovský Hrádok (areál stavebniny UNIMIX)

tel.: +421 905 684 534, www.fa-brick.sk, e-mail: info@fa-brick.sk