

Fyzikálno - technické vlastnosti.

Výrobok „ESTRICHZIEGEL“ spĺňa všetky technické požiadavky. Pri suchej podlahe so svojimi optimálnymi stavebno-fyzikálnymi vlastnosťami sa pracovníkom vykonávajúcim pokládku nestavajú do cesty žiadne obmedzenia. Výrobok „ESTRICHZIEGEL“ je najlepšie vybavený pre všetky obytné priestory použitia – samozrejme vždy v príslušnom prevedení v spojení s vhodnými materiálmi.

„ESTRICHZIEGEL®“		
	„CREAPUR“	„KERATOP“
Dĺžka/šírka	400/180 mm	500/250 mm
Hrúbka	20 mm	20 mm
Hmotnosť na kus	2,75 kg	5,0 kg
Hmotnosť na m ² cca	38,25 kg	40,0 kg
Spotreba na m ²	13,9 kusov	8 kusov
Kusov na palete	336 kusov/24 m ²	160 kusov/20 m ²
Pochôdnosť	po 24 h	po 24 h
Odolnosť proti opotrebovaniu Opotrebovanie do hĺbky/trieda oderu	Opotrebovanie do hĺbky < 393 mm ³	Trieda oderu 5
Koeficient tepelnej rozťažnosti ² a hĺbka podľa DIN 1053-1	6 • 10 ⁻⁶ /K	6 • 10 ⁻⁶ /K
Ekvivalentná tepelná vodivosť pri 10°C Priemerná teplota W/(m•K)	0,67 W/(m•K)	0,67 W/(m•K)
Odolnosť voči šmyku podľa DIN 51130 podľa DIN 51079	R10 ABC	R10 ABC
Trieda stavebného materiálu podľa DIN nehorľavé	A1	A1